

## Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning på ostkusten 2021

Typ: Hd = hårda bottenfärger, Sp = självpolerande bottenfärger, – = Ingen uppgift finns

(uppdaterad: 2021-10-14)

Namn	Reg. nr	Villkor	Verksamma ämnen	Godkänt till och med	Typ
Aqualine VK Spray	5029	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - Endast för användning utomhus.	Koppartiocyant 18,7 vikt-%	2021-12-31	–
Trilux Propeller	5009	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).	Koppartiocyant 8,48 vikt-%	2022-06-26	–
Cruiser One	5001	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%	2022-06-23	Sp
Fabi One	5001	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%	2022-06-23	Sp
Antifouling	5001	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%	2022-06-23	Sp
Mille Light Copper	5039	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 6,1 vikt-%	2021-12-31	Sp
NonStop EC	4821	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 7,0 vikt-%	2021-12-31	Sp
SeaSea Antifouling Copper Plus	5001	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%	2022-06-23	Sp

## Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning på ostkusten 2021

Typ: Hd = hårda bottenfärger, Sp = självpolerande bottenfärger, – = Ingen uppgift finns

(uppdaterad: 2021-10-14)

Namn	Reg. nr	Villkor	Verksamma ämnen	Godkänt till och med	Typ
Biltema Antifouling BS	5149	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 7,5 vikt-%	2023-09-11	Sp
Trilux Hard Antifouling	4815	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppartiocyant 13,0 vikt-%	2021-12-31	Hd
Hard Racing Copper	5148	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg). - För bestrykning.	Koppartiocyant 11,5 vikt-%	2023-09-11	Hd
ANTIFOULING Baltic	5398	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 6,11 vikt-%	2027-12-18	–
Hempel's Mille NCT 7173B	5396	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 6,11 vikt-%	2027-12-18	–
HEMPEL'S MILLE NCT 7173C	5397	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 9,87 vikt-%	2027-12-18	–
Rafaello Baltic	5149	- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg). - För bestrykning.	Koppar(I)oxid 7,5 vikt-%	2023-09-11	Sp